

金型用鋼標準在庫表

PX5 プリハードン鋼 30HRC

高鏡面・高性能 大同特殊鋼のプラスチック金型用鋼

NAK55 の鏡面みがき性、放電加工肌、靱性を改善し、次の特徴を有しています。

- 鏡面みがき性が極めて良好です。
- 放電加工肌が緻密で美しいため梨地シボ加工が可能です。
- 被削性は NAK55 に比べて若干劣りますが、容易に加工できます。
- 放電加工肌はスジ状模様などの発生がなく緻密で、加工面の硬さ上昇がなく非常に良好です。



株式会社テクノフロント

本社・工場 〒577-0065 東大阪市高井田中 3-5-7
TEL: 06-6787-8884 FAX: 06-6787-8804
E-Mail: mail@technofront.jp Web: <http://technofront.jp/>

名古屋営業所 〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町春木白土1-551
岐阜営業所 〒501-6063 岐阜県羽島郡笠松町長池 558-1-306
浜松営業所 〒432-8036 静岡県浜松市東伊場 1-20-908

金型用鋼標準在庫表

PX5

厚	幅														丸材	
	105	155	205	255	305	355	405	455	505	605	710	720	755	1020	φ	
13			■		■										13	●
16					■										16	●
19			■		■										19	●
22		■	■		■		■								22	●
25		■													25	●
27				■		■	■								28	●
28								■							32	●
32					■	■	■	■							36	●
33								■	■	■					42	●
38		■	■	■	■	■		■							46	●
43		■		■	■		■		■	■					50	●
45															60	
50							■								70	●
53		■		■	■	■	■	■	■	■					80	●
63	■	■	■		■		■		■	■		■			90	●
73		■	■	■	■	■	■		■						100	●
83			■	■	■	■	■	■							110	●
93				■	■		■	■	■	■	■	■			120	●
103				■	■		■	■	■	■	■				130	●
113			■		■		■	■	■	■	■	■			140	●
123			■		■		■	■	■	■	■				150	
133			■		■		■	■	■	■					162	●
143					■		■					■			182	
153					■					■	■				202	
163											■				222	●
173									■						252	●
183									■	■	■				272	●
193										■					282	●
203											■				303	●
210												■			333	
213												■			353	●
233												■			383	●
253												■			403	●
263										■						
283											■		■			
303											■					
310												■				
323												■				
325																
353																■

株式会社テクノフロント

本社・工場 〒577-0065 東大阪市高井田中 3-5-7
 TEL: 06-6787-8884 FAX: 06-6787-8804
 E-Mail: mail@technofront.jp Web: <http://technofront.jp/>
 名古屋営業所 〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町春木白土1-551
 岐阜営業所 〒501-6063 岐阜県羽島郡笠松町長池 558-1-306
 浜松営業所 〒432-8036 静岡県浜松市東伊場 1-20-908